



試験証明書



203

2003年 6月18日

試験番号 6 1 2 1 2 7 - 1
(404673)

(株) F. B イワサキ 殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

- | No. | 品番・品名及び色柄番 | |
|-----|-------------------------|--|
| 1 | シルクフラワーリーフ (CT触媒) | SILK FLOWER LEAF (CT CATALYST) |
| 2 | シルクフラワー (CT触媒) | SILK FLOWER (CT CATALYST) |
| 3 | シルクフラワーリーフ (CT触媒焼付) | SILK FLOWER (BAKED WITH CT CATALYST) |
| 4 | シルクフラワーリーフ (CT触媒) 洗濯5回後 | SILK FLOWER LEAF (CT CATALYST) WASHED FIVE TIMES |

財団法人 日本紡績試験センター
 大阪市中央区上町1丁目5番5号
 TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
 FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目 1. 消臭性
 試験方法及び条件 検知管法(77E-7)
 GAS DETECTOR TUBE METHOD (AMMONIA)

試験結果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1. 消臭性(77E-7) (AMMONIA)	77E-7 (ppm)					
	0分	40.0	40.0	40.0	40.0	
	2時間後	1.0	2.0	1.0	8.9	
	24時間後	0.3	0.7	0.7	5.4	

備考

消臭性能

試料 : 提出試料1枚
 試験容器 : 5リットルテドラバッグ 5 LITER TEDLAR BAG
 容器内のガス量 : 3リットル 3 LITER
 ガス初期濃度 : アンモニア 40 ppm
 ガス測定方法 : 検知管 GAS DETECTOR TUBE
 試験室温度 : 20℃
 試験条件 : 暗室

WASHING METHOD

洗濯処理方法 : JIS L 0217 103法 5回繰返し、吊り干し JIS I 0217 103 METHOD; REPEAT 5 TIMES AND HANG DRY
 洗濯使用洗剤 : 弱アルカリ性洗剤— トップ WEAK ALKALI WASHING DETERGENT - "TOP"

空試験……試料を入れないで同様に操作したもの。

1	2	3	4
見本は貼付 できません	見本は貼付 できません	見本は貼付 できません	見本は貼付 できません

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。



試験証明書



(株) F. B イワサキ 殿

203
2003年 6月18日
試験番号 6 1 2 1 2 7 - 2
(404673) (完)

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No.	品番・品名及び色柄番	
5	シルクフラワーリーフ(CT触媒焼付)洗濯5回後	SILK FLOWER LEAF (BAKED WITH CT CATALYST)
6	空試験 BLANK TEST	WASHED 5 TIMES

財団法人 日本紡績試験協会
 大阪府大阪市中央区上町1丁目5番5号
 TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
 FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目	試験方法及び条件
1. 消臭性	検知管法(アンモニア) GAS DETECTOR TUBE METHOD (AMMONIA)

試験結果

項目	区分	5.	6.	7.	8.
1. 消臭性(アンモニア) (AMMONIA)	アンモニア(ppm)				
	0分	40.0	40.0		
	2時間後	8.4	40.0		
	24時間後	4.5	40.0		

備考

消臭性能

試験容器 : 提出試料1枚
 試験容器 : 5リットルテドラーパーグ 5 LITER TEDLAR BAG
 容器内のガス量 : 3リットル 3 LITER
 ガス初期濃度 : アンモニア 40 ppm
 ガス測定方法 : 検知管 GAS DETECTOR TUBE
 試験室温度 : 20℃
 試験条件 : 暗室

WASHING METHOD : JIS L 0217 103法 5回繰返し、吊り干し JIS I 0217 103 METHOD; REPEAT 5 TIMES AND HANG DRY
 DETERGENT USED : 弱アルカリ性洗剤- トップ WEAK ALKALI WASHING DETERGENT - "TOP"

空試験……試料を入れないで同様に操作したものを。

5	6	7	8
見本は貼付 できません	見本は貼付 できません		

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。



(株)F.ビワサキ 殿

試験番号 612127
<404673>

